

人にも環境にも配慮したエコロジー素材

●ホルムアルデヒドの発生0.0mg/ℓ

ラビード®製品の素材である「デュボン™コーリアン®」はシックハウス症候群の原因とされる、人体に有害なホルムアルデヒド等のVOCは一切発生させません。また、接着に使用されるシーム接着剤においてもVOCの発生はありません。

●環境ホルモン(有害物質)不使用。

世界的に注目を集めている環境ホルモンについてはその原因が究明されていませんが、98年5月に環境庁が疑わしい物質として67物質+カドニウム、鉛、水銀を上げています。デュボン™コーリアン®からは、環境ホルモンとして疑われているダイオキシンは発生しません。また、下記の物質は使用しておりません。

- スチレン ●ビスフェノールA
- 2-(2H-1,2,3,-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール

●水による有害物質の溶質0%。

水による溶質試験において、下記の有毒物すべてが不検出となっています。サニタリースペースはもちろん、食品を取り扱う場所でも安心してご使用いただけます。

●水による溶出試験

| 溶出試験物質 | 結果 |
|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> ●アルキル水銀化合物 ●水銀またはその化合物 ●カドミウムまたはその化合物 ●鉛またはその化合物 ●六価クロム化合物 ●砒素またはその化合物 ●セレンまたはその化合物 ●クロム ●銅 ●亜鉛 ●マンガン ●コバルト ●ニッケル ●バナジウム | 不検出 |

●焼却時のダイオキシンの発生はありません。

ラビード®製品を廃棄する場合、焼却処分にしても有毒ガスやダイオキシンの発生はありません。また、防火性能試験時のマウスの生存率は100%でした。

●燃焼時の発生ガス

| | |
|--------|------------|
| 二酸化炭素 | (1500mg/g) |
| 一酸化炭素 | (140mg/g) |
| シアン化水素 | 検出せず |
| アンモニア | 検出せず |
| 硫黄酸化物 | 検出せず |
| 塩化水素 | 検出せず |
| 窒素酸化物 | 検出せず |

| 商品名 | F等級 | F放散量基準値 | 登録機関 |
|--------------------|-------|---------|------------------|
| ラビード®ホスピタリティーカウンター | F☆☆☆☆ | 定量下限以下 | (社)日本建材・住宅設備産業協会 |
| ラビード®アソートカウンター | | | |
| ラビード®スタンダードカウンター | | | |

●厚生労働省指針13物質を含んでいない

| 商品名 | F等級 | F放散量基準値 |
|------------------------|-------|---------|
| デュボン™コーリアン®シート | 告示対象外 | 含んでいない |
| ラバトリ-ポウルバー-シンク・キッチンシンク | | |

●厚生労働省指針13物質を含んでいない

| 副資材 | F等級 | F放散量基準値5以下(μg/m³h) |
|--------------------|-------|--------------------|
| デュボン™コーリアン®用シーム接着剤 | 告示対象外 | 含んでいない |
| デュボン™コーリアン®+合板接着剤 | | |

衛生的な環境を守るイージーメンテナンス

●汚れが落としやすく美しさが保てます。

◆毎日のお手入れは…

日常の汚れや水アカなどは水拭き、またはキッチン用洗剤を浸した布で拭くだけで十分にきれいになります。



◆しつこい汚れは…

クリームクレンザー+スポンジまたはスコッチブライト™スポンジたわし(研磨粒子付)で弧を描くように磨いてください。ソリッドカラーシリーズ以外は、上記の手順の後、水洗いしたスコッチブライト™スポンジたわし(研磨粒子付)で軽く磨いてください。漂白剤も使用できますが、一部のみに使用しますとその部



分が目立つ場合がありますので、広い範囲でのご使用をおすすめします。

※漂白剤のご使用にあたっては漂白剤メーカーの使用方法に従ってください。

●美しさが蘇ります。

◆表面にキズが付いた時は…

目の粗い240番のサンドペーパーでキズが消えるまで磨いてください。次に目のやや細かい400番のサンドペーパーで軽く磨いてください。ソリッドカラーシリーズは、スコッチブライト™スポンジたわし(研磨粒子付)で軽く弧を描くように磨いて仕上げてください。ソリッドカラーシリーズ以外は、目の細かい600番のサンドペーパーか、スコッチブライト™スポンジたわし(研磨粒子付)でごく軽く磨いて仕上げてください。



◆ご注意

- デュボン™コーリアン®は、汚れが染み込みにくい素材ですが、色・柄によりメンテナンス方法に若干の違いがあります。
- ツヤ出し加工を施した仕上げ面には、更にサンドペーパー800番→コンパウンドの磨きを加えてください。
- いずれにしても工場での仕上げ面と全く同じになりたく、微妙な艶の違いを生じてきます。従ってできるだけ広い面積で仕上げるか可能ならば全面を均一に仕上げるのが最良です。
- 「ソコフ」等のこげ落とし専用クリーナーは、デュボン™コーリアン®の表面を傷めますので、絶対に使用しないでください。
- 濃色系デュボン™コーリアン®(下記参照)は水しみ、手油や傷が付くと白くなり、目立ちやすくなります。
- 濃色系デュボン™コーリアン®(下記参照)をナイロンタワシやクリームクレンザーで磨きますと、微妙な艶の違いを生じ、磨いた部分がうすら白くなってしまいますので、スコッチブライト™スポンジたわし(研磨粒子付)やクリームクレンザーのご使用はお勧めしません。

| | |
|-----------------|----------------------|
| デザインポートフォリオシリーズ | コーヒー、ノクターン、マンダリン、ホット |
| シエラ*シリーズ | ミッドナイト、ブラッククォーツ |
| モンタナシリーズ | フオン、スエード |
| マグナ*シリーズ | グラベル、ココアブラウン |