

速硬下地材 60

速硬化下地調整材



改修時の下地に発生する大きな欠損補修や小面積での嵩上げなど、時間をかけずに下地調整を行ないたい場合に最適な、速硬化性の下地調整材です。各種塗り床材との接着性も良くまた、十分な強度も保有しています。

- 約2時間の硬化養生後に塗り床材の施工ができます。
- 湿潤面にもすぐれた接着性を発揮します。
- 10～50mmの厚付けが可能です。

【仕様について】

- ・ 塗付最低厚みは10mmとなります。
- ・ ウレタン樹脂系の床仕上材を使用する場合は、24時間以上の十分な乾燥が必要です。
- ・ ケミクリート水性プライマーは使用できません。

● 接着試験

建研式接着力試験器

塗り床材塗付状態での 付着性	付着力*
ケミクリートE (エポキシ樹脂系)	2.0N/mm ² 以上
ビューコート (ウレタン樹脂系)	2.0N/mm ² 以上
コンクリートに対する 付着性	2.0N/mm ² 以上

※下地コンクリート破壊。下地コンクリートにより異なります。