








用途区分・機能表示マークのご説明

用途区分表示について

-  ビル、住宅等の屋内壁部。(キッチンバック、トイレ、店舗等、使用高さが比較的低い壁部)
-  ビル、住宅等の屋内床部。(キッチン、屋内トイレ、屋内店舗等、土足やスリッパ等で歩く場所で、雨水等の水濡れがない床部)
-  ビル、住宅等の屋外壁部。(マークが表示されていない場合でもタイルのサイズ、施工部位の高さによっては、お使いいただけます。お問い合わせください)
-  ビル、住宅等の屋外床部、及び土足で歩行し水濡れがある、もしくは雨水等が持ち込まれる床部。ビルのロビー、住宅の玄関等の屋内床部を含む。(公園や歩道等、公共エクステリア部位は別途ご相談ください)
-  住宅等の浴室壁部。
-  住宅等の浴室床部。(大浴場・プールサイド等の公共的な水濡れする床部は、別途ご相談ください)
-  耐凍害性を有し、寒冷地でも使用可能。

防滑性表示について


すべりを測定するための試験機(O-Y・PSM)は東京工業大学で研究開発されたもので、他の試験方法に比べ、人が歩いた時の感覚を最も忠実に数値化できるといわれています。

試験方法には、**紳士靴等の履物をつけて降雨時、外部を歩行した場合を想定したすべり抵抗係数「C.S.R値(乾燥時も計測可能)」と水濡れした浴室床を裸足で歩行した場合を想定したすべり抵抗係数「C.S.R・B値」**の2種類があり、それぞれ、履物と、表面に介する水、ほこり等の要因を取り込んで測定し、下図のようなすべり指標にあてはめて評価します。

カタログに記載している数値は、これらの条件設定のもとに行った試験結果です。

C.S.R値


建物の外構部分等における降雨時のすべりやすくなった床を想定して、「履物：紳士硬底靴、介在物：水+ダスト」の条件のもと計測、評価されたものです。



- A : 非常に安全(快適)である
- B : かなり安全(快適)である
- C : やや安全(快適)である
- D : どちらともいえない
- E : やや危険(不快)である
- F : かなり危険(不快)である
- G : 非常に危険(不快)である

C.S.R-B値

浴室床等、素足で歩く場合を想定して、「介在物：水」の条件で計測、評価されたものです。なお、石継の使用、ぬめり等によるすべりは考慮していません。










- A : 非常に安全(快適)である
- B : かなり安全(快適)である
- C : やや安全(快適)である
- D : どちらともいえない
- E : やや危険(不快)である
- F : かなり危険(不快)である
- G : 非常に危険(不快)である

製品について

- 異なる製造ロットでは、寸法に2~3mmのバラツキ、若干の色調誤差があります。あらかじめご確認ください。
- 高温焼成のため、同一製造ロット内で±1~2mm程度、異なる製造ロットでは、±2~3mmの寸法差がありますので、目地は太めにお取りください。また、若干の色調誤差がありますので、あらかじめご確認ください。
- 窯変調タイルは、色調に自然な深みのあるバラツキが出ます。

機能表示について

-  表面硬度、及び強度に優れており、歩行頻度の高い共通通路などに適しています。
-  店舗の床など、歩行頻度がそれほど高くない場所向けです。
-  タイルの表面が若干ウエットな状態でも、滑りにくくなっています。
-  浴室床等、素足で歩く水濡れの床部においても、滑りにくくなっています。(大浴場・プールサイド等の公共的な水濡れする床部は、別途ご相談ください)
-  釉薬を使用しています。
-  釉薬は使用していません。
-  タイルの裏面に凹凸があります。タイルの接着性が高まります。

⚠️ ご使用前にお読みください

物性データについて

カタログに記載されている製品はヨーロッパ規格(Norme EN規格)及び全国タイル検査・技術協会による試験データをご用意しております。営業担当員までご連絡ください。なお、JIS規格は JIS A 5209-1994 及び JIS A 5209 改正原案にて表示しております。(2007年4月現在)

価格について

- 表示されている価格は、商品の1㎡、1枚、1ケース及び1セット当たりの材料設計価格です。
- 施工費及び運賃等は含まれておりません。
- 本価格には消費税が含まれておりませんので別途加算してください。
- お客様の都合による航空便での輸入の場合、別途航空運賃をご請求させていただきますので、あらかじめご了承ください。
- 本価格は、2007年5月現在のものです。輸入商品のため、為替変動等により、価格に変更がある場合がございますので、ご了承ください。

サンプル等依頼について

- カタログ巻末にサンプル依頼用紙をご用意しています。コピーをとって、FAXにてご請求ください。
- 天然石についてもカットサンプルを用意しております。(ただし複数のサイズがある製品では最小サイズのカットサンプルに限らせていただきます)
- 現物サンプルは原則として有償扱いとなりますのでご了承ください。

石材の規格・仕上について

- カタログに記載されている規格や仕上げ以外は受注品となります。
- 切石・割石のため、寸法・厚みに多少の誤差があります。ご了承ください。
- 商品上やむをえず規格を変更する場合がありますのでご注意ください。

在庫品について

常時在庫しておりますが、輸入品のため、製造状況等により、万一、品切れの場合はご了承ください。

お客様へのお願い

- このカタログに記載されている製品は、2007年5月現在のものです。したがって、品目による仕様、サイズ等の変更及び製造中止による品切れ等がある場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 印刷のため、カタログの色調と商品の色調が多少異なる場合がありますので、サンプルにてご確認ください。
- 輸入タイルですので、ご発注の際には、在庫と納期を事前にご確認の上、お早めをお願いいたします。
- 大理石、花崗岩、石灰岩は天然素材です。色合い、模様など常に微妙な違いがあります。弊社でご紹介する見本と納入する商品が全く同じであることは保証しかねますのであらかじめご了承ください。

石材使用の際のご注意

- 施工の際は必ず3mm以上の目地を石種により調整し、確保してください。
- 水が侵入するおそれのあるときは十分目地詰めを行なってください。
- 大理石および石種により多少の吸水性があります。施工上ご注意ください。
- 色調、石模様にはバラツキがあります。施工前に数ケースのバランスを確認し、必要に応じてミキシングしてお振りください。
- 大理石、アポマーブルは酸に侵されます。外部への施工、酸を使用する場所への施工、酸洗い、また、酸性の家庭用洗剤の使用は絶対に避けてください。
- 施工終了後の商品クレームはお受けできません。

メンテナンスについて

- 通常メンテナンスは、空拭きまたは水拭きで充分ですが、特に汚れがひどい場合は、洗剤等をご使用ください。
- 基本的にワックスは不要ですが、使用される場合は、滑り等をあらかじめ確認の上、ご使用ください。その際、ワックスは、市販のタイル向けワックスをご使用ください。なお、油性ワックスは使用しないでください。
- 防滑処理等特別なメンテナンスが必要とされる場合はご相談ください。