

強度資料

素線強度と溶接点せん断強度

[数値は当社平均実測値]

材 質	素線引張強度	溶接点せん断強度	
		シリウスフラット	シリウス
スチール	540N/mm ²	520N/mm ²	280N/mm ²
ステンレス	750N/mm ²	740N/mm ²	340N/mm ²

溶接金網のJIS規格値・素線引張強度490N/mm²以上・溶接点せん断強度250N/mm²以上

