含浸深さ試験


■試験方法

土木学会基準 JSCE-K572 6.5含浸深さ試験に準拠。 「けい酸塩系表面含浸材の試験方法(案)」

■試験結果

含浸深さ

15mm




透水量試験

■試験方法

土木学会基準 JSCE-K572 「けい酸塩系表面含浸材の試験方法(案)」

6.6透水量試験に準拠。





■試験結果


透水比(%) = <u>試験体の透水量</u> ×100 原状試験体の透水量 無処理に比べ

61% に減少

吸水率試験

■試験方法

土木学会基準 JSCE-K572 「けい酸塩系表面含浸材の試験方法(案)」 6.7吸水率試験に準拠。



■試験結果

吸水比(%) = <u>試験体の吸水量</u> ×100 原状試験体の吸水量 無処理に比べ

48% に減少

表層強度試験

■試験方法

コンクリートテスター(機器:インピーダンス法 NITTO CTS-02 Ver.4) により、コンクリートの強度を測定。

■試験結果 無処理に比べ

115% に強度が向上