

物理特性

1液タイプ商品の物理特性

試験項目	商品名 ショートフォーム360 GS360ロング	GFM600	NEW-GSX	防蟻フォーム	スプレーズルフォーム	GSメタルプロジャンボ	GSガンフォームNFPRO	インサルシール	GS難燃B1フォーム	エラストックフォーム
熱伝導率 (W/mk)	0.031	0.036	0.032	0.031	0.035	0.036	0.036	0.036	0.040	0.036
圧縮強度 (N/mm ²)	0.040	0.058	0.05	N/A	0.04	0.046	0.041	0.046	0.03	0.02
引張強度 (N/mm ²)	0.107	0.112	0.16	0.135	0.09	0.81	0.10	0.81	N/A	0.15
焼性性	自己消火性								難燃3級	自己消火性
耐熱性 (°C)	-50~80	-40~90	-40~90	-50~80	-30~80	-40~90	-40~90	-40~90	-40~90	-40~90
吸水量 (g/100cm ²) (カット面)	1.21	2.0	2.0	0.5	0.8	2.0	2.0	2.0	3.0	0.9
フォーム密度 (kg/m ³)	21	30	29	24	27	25	25	25	20	15~25
タックフリータイム	15~30分									10
カットタイム	60~120分									45
使用期限*	製造から18ヶ月									製造から12ヶ月